Requested Patent:

JP61255347A

Title:

PRODUCTION OF GLASS MASK;

Abstracted Patent

JP61255347;

Publication Date:

1986-11-13;

Inventor(s):

SUZUKI YOSHIO;

Applicant(s):

TOSHIBA MACH CO LTD;

Application Number:

JP19850096960 19850508;

Priority Number(s):

IPC Classification:

G03F1/00; H01L21/30;

Equivalents:

JP1962940C, JP6079156B

ABSTRACT:

PURPOSE:To make possible the sure realization of patterning of a sub-micron size by patterning a metallic film with a mask member having the corrosion resistance higher than the corrosion resistance of a metallic film as a mask thereby forming easily the metallic film having the prescribed pattern onto a glass substrate to the extremely high shape accuracy.

CONSTITUTION: The metallic film 21 consisting of chromium, etc. is formed to a prescribed film thickness on the glass substrate 20, then a resist film 22 is formed on the film 21. The film 22 is subjected to selective exposing, then to developing to form an aperture 23. A mask layer 24 is formed only on the surface of the film 21 exposed through the aperture 23 by an electroplating method with the film 21 as an electrode. Gold, platinum, molybdenum, tungsten, copper, etc. having excellent corrosion resistance are used as the mask layer 24. The film 22 is then dissolved in a solvent and is removed by etching and thereafter the film 21 is patterned by a prescribed etching soln. with the remaining mask layer 24 as a mask. The glass mask 30 of a positive type formed with the remaining film pattern 25 is obtd.

⑫公開特許公報(A)

昭61-255347

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和61年(1986)11月13日

G 03 F H 01 L 1/00

U - 7204 - 2H Z - 7376 - 5F GCA

未請求 発明の数 1 審査請求

ガラスマスクの製造方法 60発明の名称

> 昭60-96960 ②特 顛

願 昭60(1985)5月8日 20出

美 雄 の発 眀 木

沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沼津事業所内

東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号 砂出 頭 人

20代 理 弁理士 鈴江 武彦 外2名

1発明の名称

ガラスマスクの製造方法

2. 特許請求の範囲

ガラス基板上に所定の膜厚の金属膜を形成す る工程と、放金属膜上にレジスト膜を形成する 工程と、放レジスト膜にパターニングを施して 前配金属膜を所定のパターンで賃出する開口部 を形成する工程と、該開口部に舞出している前 配金属膜の表面に該金属膜のエッチングに対し て前配金属膜より耐食性に優れたマスク層を電 気メッキ法により形成する工程と、前配レジス ト膜を除去し前配マスク層をマスクにして前配 金銭膜をエッチングによりペターニングする工 程とを具備することを特徴とするガラズマスク の製造方法。

3.発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、ガラスマスクの製造方法に関する。 [発明の技術的背景]

従来、ガラスマスクの製造は、次のように行 われている。先ず、第2図(A)に示す如く、ガラ ス基板1上に所定の護厚でクロム等からなる金 属膜2を形成する。次いで、同図印に示す如く、 金属膜2上にレジスト膜3を形成し、このレジ スト膜は化選択的に貫光を施した後現像を行い、 開口部4を形成する。次に、同図UPに示す如く、 所定のエッチング液を用いてレジスト膜まをマ スクにして金属膜 2 をパターニングし、所定形 状のマスク第二を形成し、次に同的(のに示す ようにレジスト膜3を除去してガラスマスク 10を得る。

〔背景技術の問題点〕

しかしながら、従来のガラスマスクの製造方 法では、レジスト襲るに形成される第日邸しが 第2回四に示すよりに傾斜しており、かつ金属 腹2をエッチングする際にレジスト膜3も若干 エッチングされ開口部(は第2図側に点級で示 ナ如く拡大された閉口 邸 6 となる。このため金 馬膜 2 のマスク第口 5 は、当初予定したものよ

BEST AVAILABLE COPY

りも大きくなってしまり。しかもエッチング液によって拡大される閉口部 6 の形状を正確に把握することはほとんど不可能であるため、マスク開口 5 を高い形状精度で形成することができなかった。その結果、サブミクロン寸法の徴細なパターニングを確実に実現できるガラスマスクを得ることができない問題があった。

(発明の目的)

本発明は、ガラス基板上に所定パターンの金属膜を極めて高い形状精度で、かつ、容易に形成してサブミクロン寸法のパターニングを確実に実現できるガラスマスクの製造方法を提供することをその目的とするものである。

[発明の概要]

本発明は、金属膜よりも耐食性に優れたマスク 部杆をマスクにして金属膜のパターニングを行うことにより、 ガラス基板上に所定パターンの金属膜を極めて高い形状精度で、 かつ、 容易に形成してサブミクロン寸法のパターニングを確実に実現できるガラスマスクの製造方法であ

クし同図(D) に示す如く残模 ペターン 2 5 を形成 したポジ型のガラスマスク <u>3 0</u> を得る。

このように金属膜21のパターニングは、金属膜21よりもそのエッチングに対して耐食性に優れたマスク層24をマスクにして行うので、パターニングの際にマスク層24の形状が変化することはない。このため、極めて高い形状間度で所定の残膜パターン25を容易に得ることができる。その結果、サブミクロングを確実に実現できるガラスマスク30を得ることができる。

[発明の効果]

以上説明した如く、本発明に係るガラスマスクの製造方法によれば、ガラス基板上に所定パターンの金属膜を極めて高い形状材度で、かつ、容易に形成してサブミクロン寸法のパターニングを確実に実現できるガラスマスクを得ることができるものである。

4.図面の簡単な説明

第1図(A)乃至同図(D)は、本発明の実施例をエ

る。

[発明の実施例]

以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。先ず、第1図(A)に示す如く、ガラス基板20上に所定の原厚でクロム等からなる金属膜21を形成する。次いで、同図(B)に示す如く、金属膜21上にレジスト膜22を形成立る。次いで発見のレジスト膜22を形成する。次いで金属膜21を電極として電気メッキ法により開口部23によって露出した金属膜21の姿面のみにマスク層24を形成する。

このマスク層 2 4 としては、後述する金属膜 2 1 のエッチングに対して金属膜 2 1 よりも耐食性に優れた金、白金、モリブデン、タングステン、倒等を使用する。

次に、同図(C) に示す如く、レジスト膜 2 2 を 溶剤にて溶解し、アッシング等により除去する。 然る後、残存したマスク層 2 4 をマスクにして 金属膜 2 1 を所定のエッチング液でオターニン

程順に示す説明図、第2図(A)乃至同図(D)は、従来のガラスマスクの製造方法を工程順に示す説明図である。

20…ガラス基板、21…金属膜、22…レジスト膜、23…開口部、24…マスク層、 25…強膜ペターン、<u>30</u>…ガラスマスク。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

